

27. Dec. 2000
PCT/EP00/08568

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 421 371 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90118908.4

(51) Int. Cl.⁵: **A61K 6/10**

(22) Anmeldetag: 03.10.90

(30) Priorität: 03.10.89 DE 3932989

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
10.04.91 Patentblatt 91/15

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: **THERA Patent GmbH & Co. KG**
Gesellschaft für industrielle Schutzrechte
Griesberg 2
W-8031 Seefeld 1(DE)

(72) Erfinder: Zahler, Wolf-Dietrich, Dr.
An der Beermahd 5
W-8031 Hechendorf(DE)
Erfinder: Gasser, Oswald, Dr.
Höhenstrasse 10
W-8031 Seefeld(DE)
Erfinder: Ellrich, Klaus, Dr.
Auinger Strasse 16
W-8031 Seefeld(DE)

(74) Vertreter: Abitz, Walter, Dr.-Ing. et al
Abitz, Morf, Gritschneider, Freiherr von
Wittgenstein Postfach 86 01 09
W-8000 München 86(DE)

(54) Polyalkylenoxidderrivate enthaltende Polyetherabformmassen.

(57) Es wird eine Polyetherabformmasse beschrieben, enthaltend

- (a) Polyether,
 - (b) Katalysator,
 - (c) Vermischungsadditiv, und
 - (d) gegebenenfalls übliche Zusatzstoffe,
- wobei die Komponenten (a) und (b) räumlich getrennt voneinander vorliegen, und wobei das Vermischungsadditiv (c) ein Polyalkylenoxidderrivat mit einem Molekulargewicht über 300 ist, welches gegenüber den anderen vorliegenden Komponenten chemisch inert ist und insbesondere keine Hydroxylgruppen, Säuregruppen, primäre Aminogruppen, ionische Gruppen, Halogengruppen oder polymerisationsfähige Gruppen enthält. Die Masse lässt sich leicht mischen, ist hervorragend lagerstabil und entmischt sich auch unter erhöhtem Druck nicht.

EP 0 421 371 A2

POLYALKYLENOXIDDERIVATE ENTHALTENDE POLYETHERABFORMMASSEN

Bei der Herstellung von Arbeitsmodellen in der Zahntechnik sowie präzisen Abdrücken und provisorischen Zahnersatzteilen in der Zahnheilkunde werden Silikone, Alginate und Hydrokolloide eingesetzt. So beschreibt beispielsweise die US-PS 4 778 832 Silikonmassen, die hydrophile Silikonöle oder nicht-ionische Tenside enthalten, um die Massen hydrophil zu machen. Als nicht-ionische Tenside kommen unter

5 anderem Polyether und Partialester von Polyalkoholen und Fettsäuren in Betracht.

Für besonders präzise Arbeiten werden Polyetherabformmassen eingesetzt. Solche Abformmassen bestehen in der Regel aus Polyalkylenoxiden, bei welchen die Endgruppen mit polymerisationsfähigen Verbindungen derivatisiert sind. So sind z.B. in den US-PSen 3453242 und 4093555, in der DE-PS 1 544 837 und in der DE-OS 32 46 654 aziridinhaltige Polyalkylenoxide für diesen Einsatzzweck beschrieben. Die

10 aziridinhaltigen Verbindungen werden üblicherweise zusammen mit Füllstoffen, Farbstoffen und weiteren Hilfsstoffen, wie z.B. Weichmachern, verwendet.

Zur Initiierung der Polymerisationsreaktionen sind z.B. aus der US-PS 4167618 Sulfoniumsalze bekannt, die in β -Stellung zum zentralen Schwefelatom eine elektronenanziehende Gruppe sowie ein nicht-nucleophiles Anion enthalten.

15 Zur Einstellung der Verarbeitungseigenschaften sowie des plastisch/elastischen Verhaltens werden den aziridinhaltigen Verbindungen sowie der Komponente, die den Katalysator enthält, üblicherweise sog. Weichmacher sowie Lösungsvermittler zugesetzt. So sind z.B. hydroxyfunktionelle Polyalkylenoxide, wie die Copolymeren aus Ethylenoxid und Propylenoxid, Phthalate, wie z.B. Dioctylphthalat, Zitate, wie z.B. Acetyltrialkylzitat, sowie Toluol und Dibenzyltoluol für diesen Einsatzzweck beschrieben worden.

20 Der Einsatz solcher Verbindungen ist auch aus anderen Gebieten bekannt. So beschreibt die GB-PS 621 104 die Verwendung von Polyalkylenoxiden und Polyalkylenoxidglykolen als Tenside in Farbdispersio- nen und dergleichen. Die DE-OS 37 12 646 erläutert die Verwendung von Alkyl-Polyoxyalkylencarboxylver- bindungen als wesentliche Bestandteile in hautpflegenden Mitteln und die DE-OS 37 02 178 betrifft den Einsatz von Polyglycerinethern als hautverträgliche Zusätze in kosmetischen und pharmazeutischen Mitteln.

25 Die Polyetherabformmassen werden üblicherweise in Form von zwei räumlich voneinander getrennten Komponenten bis zur eigentlichen Verwendung aufbewahrt. Durch intensives Mischen entsteht dann die reaktive Abformmasse, die in wenigen Minuten erhärtet. Hierbei enthält eine Komponente den Polyether, z.B. die aziridinhaltige Verbindung und die andere Komponente den Katalysator, z.B. die Sulfoniumsalze. Da in der ersten Komponente relativ hochmolekulare Verbindungen und in der zweiten Komponente relativ

30 niedermolekulare Verbindungen verwendet werden, weicht das Mischungsverhältnis auch bei Zusatz von Füllstoffen und Weichmachern sowie Lösungsvermittlern üblicherweise deutlich von einem Mischungsver- hältnis 1:1 ab.

Zur Vermischung der Komponenten stehen dem Zahnarzt neben dem Vermischen mit einem Spatel auf dem Block mechanische Mischhilfen zur Verfügung. Hier sind einerseits Zentrifugmischer bekannt, 35 andererseits ist bekannt, die Komponenten durch statische Vermischung miteinander homogen zu vermi- schen. Hierbei werden die beiden Komponenten in Doppelkammerkartuschen aufbewahrt und kurz vor der Anwendung durch eine Mischdüse, in welcher ein statisches Mischelement angebracht ist, hindurchge- drückt. Dabei werden die Komponenten durch die spezielle Form der Mischwendeln miteinander vermischt. In diesem System müssen die Flieseigenschaften der beiden Komponenten so ähnlich wie möglich sein, 40 ausserdem sollte das chemische Verhalten so ähnlich sein, dass eine augenblickliche Vermischung bei kurzen Kontaktzeiten eintritt.

Zur Einstellung eines Mischverhältnisses bei Polyetherabformmassen, welches geeignet ist, sich mit statischen Mischern vermischen zu lassen, war es nötig, in die Komponente, welche den Katalysator enthält, relativ grosse Mengen an Füllstoffen und Weichmachern und/oder Lösungsvermittlern einzubringen. 45 Mit den bekannten Weichmachern und/oder Lösungsvermittlern war dies bisher nur ungenügend möglich, da zum einen Lagerinstabilitäten, insbesondere Entmischungen, auftraten, oder aber das rheologische Verhalten der beiden Komponenten deutlich voneinander abwich, bzw. sich beide Komponenten chemisch so unterschieden, dass sie sich in einem statischen Mischer nicht homogen vermischen liessen.

Aufgabe der Erfindung ist demnach die Bereitstellung einer Polyetherabformmasse, bei der das 50 rheologische sowie chemische Verhalten der beiden Komponenten aneinander angeglichen ist, so dass eine optimale Vermischung auch in Mischdüsen mit einem statischen Mischelement erreicht wird, und bei der es möglich ist, grosse Mengen an Weichmachern und/oder Lösungsvermittlern sowie Füllstoff n in die Komponenten einzuarbeiten, ohne jeweils die physikalischen Grundeigenschaften des erhärteten Materials sowie die Flieseigenschaften der angemischten Komponenten negativ zu beeinflussen.


Gegenstand der Erfindung ist eine Polyetherabformmasse, enthaltend

- (a) Polyether,
 (b) Katalysator,
 (c) Vermischungsadditiv, und
 (d) gegebenenfalls übliche Zusatzstoffe,

wobei die Komponenten (a) und (b) räumlich getrennt voneinander vorliegen, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass das Vermischungsadditiv (c) ein Polyalkylenoxidderrivat mit einem Molekulargewicht über 300 ist, welches gegenüber den anderen vorliegenden Komponenten chemisch inert ist und insbesondere keine Hydroxylgruppen, Säuregruppen, primäre Aminogruppen, ionische Gruppen, Halogengruppen oder polymerisationsfähige Gruppen enthält.

Unter Polyalkylenoxid wird hierbei ein Homo- oder Copolymer aus einem oder mehreren verschiedenen Alkylenoxiden verstanden. Bei Copolymeren können die Monomeren regelmässig oder unregelmässig alternierend angeordnet sein, es kann jedoch auch zunächst aus einem Alkylenoxid ein Homopolymer hergestellt werden, welches dann mit einem oder mehreren anderen Monomeren (Alkylenoxiden) "gepfropft" wird.

Bevorzugt ist die Verwendung von Polyalkylenoxidderrivaten der allgemeinen Formel I:



worin bedeuten:

$n = 1$ bis 6, vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1, wobei n innerhalb der Kette variieren kann,


$m = 1$ bis 6, vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 3, wobei m innerhalb der Kette variieren kann,

$k, l = 2$ bis 500, bevorzugt 4 bis 250, insbesondere 10 bis 200,

$R', R'' = H$, Methyl, Ethyl, bevorzugt ist $R' = R'' = H$

$X = S, O, NH$, vorzugsweise O ,

$R = C_{1-18}$, vorzugsweise C_{1-12} , insbesondere C_{1-6} -Alkyl, oder Carbonyl- C_{1-17} , vorzugsweise Carbonyl- C_{1-11} , insbesondere Carbonyl- C_{1-5} -Alkyl, oder einen Rest der allgemeinen Formel II:



worin

$R'' = C_{1-18}$, vorzugsweise C_{1-12} , besonders bevorzugt C_{1-6} -Alkyl und/oder -Aryl bedeutet und X die oben angegebene Bedeutung hat,

wobei die mit den Symbolen k und l indizierten Klammerausdrücke regelmässig oder unregelmässig alternierend oder in Blockform angeordnet sein können.

Formel I beschreibt hierbei Verbindungen, enthaltend ein Polyalkylenoxidgrundgerüst, welches den Bauteil zwischen den beiden Gruppierungen X in Formel I bedeutet. Hierbei kann es sich um Homo- oder Copolymerisate von Alkylenoxiden wie Ethylenoxid, Propylenoxid, Tetrahydrofuran, Trioxetan u.ä. handeln, bevorzugt sind die Copolymere aus Ethylenoxid und Tetrahydrofuran. Die Copolymere können hierbei regelmässig wie unregelmässig alternierende Struktur haben. Die verwendeten Homo- bzw. Copolymere haben vorzugsweise mittlere Molekulargewichte zwischen 300 bis 20.000, besonders bevorzugt zwischen 500 bis 10.000. Die Herstellung erfolgt in an sich bekannter Weise durch kationische Polymerisation der Alkylenoxide, beispielsweise mit Katalysatoren des Typs BF_3 bzw. BF_3 -Etherat. Hierbei entstehen üblicherweise Homo- bzw. Copolymere mit Hydroxyendgruppen, diese können jedoch in an sich bekannter Weise in SH- bzw. NH_2 -Endgruppen überführt werden. Die Gruppe X gibt in Verbindung mit einem Wasserstoffatom die Endgruppe des Polyalkylenoxides an. Diese kann sein eine OH-Gruppe, eine SH-Gruppe oder eine NH_2 -Gruppe, welche dann mit Verbindungen RH durch Verätherungs- oder Veresterungsreaktionen sowie durch Reaktion mit Isocyanaten bzw. über Mehrstufenreaktionen, wie die Reaktion mit Phosgen und Aminen, umgesetzt werden. Vorzugsweise sind die Verbindungen der Formel I die Umsetzungsprodukte von Polyalkylenoxiden (mit Hydroxyendgruppen) mit aliphatischen Monocarbonsäuren, bevorzugt sind die Umsetzungsprodukte der hydroxyfunktionellen Polyalkylenoxide mit Ameisen-, Essig-, Propion- und Buttersäure.

Vorzugsweise befindet sich das erfindungsgemäss einzusetzende Polyalkylenoxidderrivat in der Komponente, die den Katalysator, vorzugsweise das Sulfoniumsalz, enthält.

Die Polyether (a) enthalten ein Polyalkylenoxid-Grundgerüst, wie es beim Vermischungsadditiv (c) definiert wurde, jedoch mit reaktiven Endgruppen, z.B. Aziridin-Endgruppen, die in der Lage sind, unter Zugabe des Katalysators (b) zu polymerisieren.

Als Polyether (a) werden bevorzugt die aziridinhaltigen Polyalkylenoxidverbindungen eingesetzt, wie sie z.B. in den US-PSen 3453242 und 4093555 beschrieben sind. Als Katalysatoren (b) sind die aus der US-PS

4167618 bekannten Sulfoniumsalze bevorzugt.

Die Menge des Polyethers bzw. der bevorzugten Aziridinverbindung beträgt, berechnet auf die Gesamtmasse beider Komponenten, vorzugsweise 20 bis 80 Gew.-%, besonders bevorzugt 32 bis 60 Gew.-%, und insbesondere 45 bis 55 Gew.-%.

5 Der Katalysator und insbesondere die bevorzugten Sulfoniumsalze werden vorzugsweise in Mengen von 0,2 bis 24 Gew.-%, besonders bevorzugt 1 bis 18 Gew.-%, insbesondere 5 bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Gesamtmasse, eingesetzt.

Die erfindungsgemäss einzusetzenden Polyalkylenoxiderivate werden in Mengen von vorzugsweise 2 bis 60 Gew.-%, besonders bevorzugt 8 bis 50 Gew.-%, und insbesondere 10 bis 40 Gew.-%, bezogen auf
10 die Gesamtmasse, eingesetzt.

Die Polyetherabformmassen können ferner Füllstoffe sowie Thixotropie-Hilfsmittel enthalten, um eine pastenähnliche Konsistenz einzustellen. Geeignete Füllstoffe sind beispielsweise Quarze, CaCO_3 , Kieselgure sowie pyrogenes Siliciumdioxid. Es kann vorteilhaft sein, die Füllstoffoberflächen zu behandeln. Geeignete Oberflächenbehandlungsmittel sind Silane, wie z.B. Hexamethyldisilazan.

15 Weiterhin können ausser den erfindungsgemässen Polyalkylenoxiderivaten weitere Weichmacher und/oder Lösungsmittel, wie sie bereits bekannt sind, eingesetzt werden.

Die Zusatzstoffe (Füllstoffe, Weichmacher, Lösungsmittel etc.) werden zusammen in Mengen von 0 bis 70 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 50 Gew.-%, besonders bevorzugt 20 bis 40 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Gesamtmasse, eingesetzt.

20 Die erfindungsgemässen Zusammensetzungen eignen sich insbesondere zur Anwendung in statischen Mischern.

Herstellungsbeispiel 1

25 160 g eines Copolymers aus Ethylenoxid und Tetrahydrofuran (im Verhältnis 1:1, Molekulargewicht ca. 3.000) werden mit 80 g Cyclohexan und 130 mg Dibutylzinndilaurat zu einer homogenen klaren Lösung verrührt. Bei 23°C werden 5,8 g Butylisocyanat zugegeben und die Reaktionsmischung 1 Stunde gerührt, wobei die Temperatur auf ca. 30°C ansteigt. Nachdem die Reaktionsmischung wieder Raumtemperatur
30 erreicht hat, wird noch 24 Stunden bei Raumtemperatur weitergerührt, anschliessend wird überschüssiges Isocyanat und Cyclohexan abdestilliert. Man erhält das Polyalkylenoxidbisbutylurethan in quantitativer Ausbeute.

Herstellungsbeispiel 2

In zu Beispiel 1 analoger Weise wird mit 6 g Cyclohexylisocyanat (statt Butylisocyanat) umgesetzt. Die Wärmetönung erreicht 31°C nach 1 Stunde; es wird 24 Stunden bei Raumtemperatur weitergerührt und wiederum überschüssiges Isocyanat und Lösungsmittel abdestilliert. Das Polyalkylenoxidbiscyclohexylurethan wird in quantitativer Ausbeute erhalten.
40

Herstellungsbeispiel 3

45 600 g eines Copolymers aus THF und Ethylenoxid (im Verhältnis 2:1, Molekulargewicht 6.000) werden in 1,3 l Cyclohexan aufgelöst. Anschliessend werden 35,2 g Buttersäure und 3,5 g Toluolsulfonsäure zugegeben und 20 Stunden unter Rückfluss und gleichzeitiger Wasserabscheidung erhitzt. Anschliessend wird 3 x mit je 200 ml 2N NaOH und 1 x mit 2N H_2SO_4 sowie anschliessend 2 x mit 200 ml H_2O extrahiert. Anschliessend wird über Natriumsulfat getrocknet und restliches Lösungsmittel abdestilliert. Als Ausbeute
50 erhält man 500 g Polyalkylenoxidbisbutyrat.

Herstellungsbeispiel 4

55 In zu Beispiel 3 analoger Weise wird mit Acetanhydrid, 19,4 g (statt Buttersäure) umgesetzt und 4 Stunden unter Rückfluss erhitzt. Anschliessend wird, wie in Beispiel 3, 10 Stunden unter gleichzeitiger Wärmeabscheidung weitererhitzt. Die Aufarbeitung erfolgt wie bei Beispiel 3 mittels zweimaliger Extraktion mit wässriger Natronlauge (2n), 1 x Extraktion mit wässriger Schwefelsäure (2n) sowie zweimaliger

Extraktion mit H₂O dest. Anschliessend wird wieder mit Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel abdestilliert. Man erhält 500 g Polyalkylenoxidbisacetat.

5 Anwendungsbeispiel

100 Gewichtsteile eines Polyethers mit Aziridinoendgruppen (durchschnittliches Molgewicht ca. 6.500), dessen Herstellung in der US-PS 3453742 (Beispiel 13) beschrieben ist, werden mit 5 Gewichtsteilen Acetyltributylzitat und 40 Gewichtsteilen feinem Kieselgur zu einer homogenen Paste verknetet. Die Paste wird im weiteren als Basispaste bezeichnet.

50 Gewichtsteile Acetyltributylzitat, 50 Gewichtsteile Dibenzyltoluol sowie 40 Gewichtsteile β (S-Lauryl-S-ethylsulfonium)-butyronitril-fluorborat werden unter leichtem Erwärmen solange vermischt, bis eine homogene klare Lösung entsteht. Jeweils 50 Gewichtsteile dieser Lösung werden mit 40 Gewichtsteilen feinem Kieselgur sowie den in der folgenden Tabelle angegebenen Mengen an Vermischungsadditiv zu einer homogenen Paste verknetet. Die Paste wird im folgenden als Katalysatorpaste bezeichnet.

Gleiche Gewichtsteile Basis- und Katalysatorpaste werden durch einen statischen Mischer (Fa. Keller Prozeßtechnik), bestehend aus einem Zylinder mit einer Länge von 60 mm und einem Durchmesser von 5 mm sowie einem statischen Mischer mit 13 Mischelementen, gepresst und das Vermischungsergebnis beurteilt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle wiedergegeben.

Tabelle

Versuchs-Nr.	Vermischungsadditiv [Gew.-% in Katalysatorpaste]	Vermischungsqualität	Lagerstabilität
1 (Vergleich)	---	stark marmoriert, teilweise kein Verbund in den unterschiedlichen Schichten	stabil
2 (Vergleich)	Polyethylenoxid (OH-Endgruppen) (Fa. Fluka, Molekulargewicht 2.000) [25 Gew.-%]	deutlich marmoriert teilweise kein Verbund in den unterschiedlichen Schichten	separiert unter Druck
3 (erfindungsgemäss)	Polyalkylenoxidbisbutylurethan (Herstellungsbeispiel 1) [25 Gew.-%]	gut, keine trennbaren Schichten im abgebundenen Material	sehr gut
4 (erfindungsgemäss)	Polyalkylenoxidbiscyclohexylurethan (Herstellungsbeispiel 2) [20 Gew.-%]	gut, keine trennbaren Schichten im abgebundenen Material	sehr gut
5 (erfindungsgemäss)	Polyalkylenoxidbisbutyrat (Herstellungsbeispiel 3) [25 Gew.-%]	gut, keine trennbaren Schichten im abgebundenen Material	sehr gut
6 (erfindungsgemäss)	Polyalkylenoxidbisacetat (Herstellungsbeispiel 4) [30 Gew.-%]	gut, keine trennbaren Schichten im abgebundenen Material	sehr gut
7 (erfindungsgemäss)	Polyethylenoxid dimethylether (Fa. Fluka, Molekulargewicht 2.000) [25 Gew.-%]	schwach marmoriert keine trennbaren Schichten im abgebundenen Material	sehr gut

Kommentar

Die Versuche zeigen, dass die erfindungsgemässen Massen hervorragend lagerstabil sind und sich auch unter erhöhtem Druck nicht entmischen. Bei der Vermischung mit einem statischen Mischer erhält man gute Vermischungsergebnisse. Man kann keine Schichten ausmachen, die sich voneinander trennen lassen, im Gegensatz zu den Vergleichsversuchen. Die Vermischungsprodukte der Versuchsnummern 3 bis 7 erfüllen alle Anforderungen, die an eine dentale Abformmasse nach ADA 19 (Prüfung von elastomeren Abformmassen) gestellt werden.

Ansprüche

1. Polyetherabformmasse, enthaltend

(a) Polyether,

(b) Katalysator,

(c) Vermischungsadditiv, und

(d) gegebenenfalls übliche Zusatzstoffe,

wobei die Komponenten (a) und (b) räumlich getrennt voneinander vorliegen, dadurch gekennzeichnet, dass das Vermischungsadditiv (c) ein Polyalkylenoxiderivat mit einem Molekulargewicht über 300 ist, welches gegenüber den anderen vorliegenden Komponenten chemisch inert ist und insbesondere keine Hydroxylgruppen, Säuregruppen, primäre Aminogruppen, ionische Gruppen, Halogengruppen oder polymerisationsfähige Gruppen enthält.

2. Polyetherabformmasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponenten (b), (c) und gegebenenfalls (d) als einheitliche Mischung vorliegen.

3. Polyetherabformmasse nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyalkylenoxiderivat die folgende allgemeine Formel hat:



worin bedeuten:

$n = 1$ bis 6, vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1, wobei n innerhalb der Kette variieren kann,


$m = 1$ bis 6, vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 3, wobei m innerhalb der Kette variieren kann,

$k, l = 2$ bis 500, bevorzugt 4 bis 250, insbesondere 10 bis 200,

$R', R'' = H$, Methyl, Ethyl, bevorzugt ist $R' = R'' = H$

$X = S, O, NH$, vorzugsweise O ,

$R = C_{1-18}$, vorzugsweise C_{1-12} , insbesondere C_{1-6} -Alkyl, oder Carbonyl- C_{1-17} , vorzugsweise Carbonyl- C_{1-11} , insbesondere Carbonyl- C_{1-5} -Alkyl, oder einen Rest der allgemeinen Formel II:



worin

$R''' = C_{1-18}$, vorzugsweise C_{1-12} , besonders bevorzugt C_{1-6} -Alkyl und/oder -Aryl bedeutet und X die oben angegebene Bedeutung hat,

wobei die mit den Symbolen k und l indizierten Klammerausdrücke regelmässig oder unregelmässig alternierend oder in Blockform angeordnet sein können.

4. Polyetherabformmasse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyalkylenoxiderivat ein mittleres Molekulargewicht zwischen 300 und 20000, vorzugsweise zwischen 500 und 10000 aufweist.

5. Polyetherabformmasse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyether (a) ein aziridinhaltiges Polyalkylenoxid ist.

6. Polyetherabformmasse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass als Katalysator (b) ein Sulfoniumsalz eingesetzt wird.

7. Polyetherabformmasse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyether (a) in einer Menge von 20 bis 80 Gew.-%, vorzugsweise 32 bis 60 Gew.-%, insbesondere 45 bis 55 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Gesamtmasse, vorliegt.

8. Polyetherabformmasse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator (b) in einer Menge von 0,2 bis 24 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 18 Gew.-%, insbesondere 5

bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Gesamtmasse, vorliegt.

9. Polyetherabformmasse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyalkylenoxidderivat (c) in einer Menge von 2 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 8 bis 50 Gew.-%, insbesondere 10 bis 40 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Gesamtmasse, vorliegt.

5 10. Verwendung eines Polyalkylenoxidderivates als Vermischungsadditiv in Polyetherabformmassen, welches ein Molekulargewicht über 300 aufweist und gegenüber den anderen vorliegenden Komponenten chemisch inert ist und insbesondere keine Hydroxylgruppen, Säuregruppen, primäre Aminogruppen, ionische Gruppen, Halogengruppen oder polymerisationsfähige Gruppen enthält.

10 11. Verfahren zum Vermischen der Komponenten der Polyetherabformmasse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei als Mischvorrichtung ein statischer Mischer verwendet wird.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



11 Veröffentlichungsnummer: **0 421 371 A3**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **90118908.4**

51 Int. Cl. 5: **A61K 6/10**

22 Anmeldetag: **03.10.90**

30 Priorität: **03.10.89 DE 3932989**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
10.04.91 Patentblatt 91/15

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

88 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **04.03.92 Patentblatt 92/10**

71 Anmelder: **THERA Patent GmbH & Co. KG**
Griesberg 2
W-8031 Seefeld 1(DE)

72 Erfinder: **Zahler, Wolf-Dietrich, Dr.**
An der Beermahd 5
W-8031 Hechendorf(DE)
Erfinder: **Gasser, Oswald, Dr.**
Höhenstrasse 10
W-8031 Seefeld(DE)
Erfinder: **Ellrich, Klaus, Dr.**
Auinger Strasse 16
W-8031 Seefeld(DE)

74 Vertreter: **Abitz, Walter, Dr.-Ing. et al**
Abitz, Morf, Gritschneider, Freiherr von
Wittgenstein Postfach 86 01 09
W-8000 München 86(DE)

54 **Polyalkylenoxidderivate enthaltende Polyetherabformmassen.**

57 Es wird eine Polyetherabformmasse beschrieben, enthaltend

- (a) Polyether,
 - (b) Katalysator,
 - (c) Vermischungsadditiv, und
 - (d) gegebenenfalls übliche Zusatzstoffe,
- wobei die Komponenten (a) und (b) räumlich getrennt von einander vorliegen, und wobei das Vermischungsadditiv (c) ein Polyalkylenoxidderivat mit einem Molekulargewicht über 300 ist, welches gegenüber den anderen vorliegenden Komponenten chemisch inert ist und insbesondere keine Hydroxylgruppen, Säuregruppen, primäre Aminogruppen, ionische Gruppen, Halogengruppen oder polymerisationsfähige Gruppen enthält. Die Masse lässt sich leicht mischen, ist hervorragend lagerstabil und entmischt sich auch unter erhöhtem Druck nicht.

EP 0 421 371 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 11 8908

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	EP-A-0 279 238 (ESPE) - - - -		A 61 K 6/10
A	EP-A-0 110 429 (ESPE) - - - -		
A,D	US-A-3 453 242 (W.SCHMITT) - - - -		
A,D	US-A-4 167 618 (W.SCHMITT) - - - - -		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.-Cl.5)
			A 61 K C 08 G
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 20 Dezember 91	Prüfer COUSINS-VAN STEEN G.
<div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</div> <div>X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div> <div>E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, Übereinstimmendes Dokument</div>			